

**FICHA TÉCNICA:**  
**CAPUCHONES TERMORRETRÁCTILES**  
**CON ADHESIVO INTERIOR**

CONTRACCION 2:1



**REFERENCIA:** CTR - medida

- Temperatura de trabajo:  $-45^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$
- Temperatura contracción:  $110^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$
- Contracción: 2:1
- Disponible sin adhesivo
- Resistente rayos ultravioletas



Property	Test method	Value
Tensile Strength	ASTM D2671	$\geq 12$ Mpa
Breakdown elongation	ASTM D2671	$\geq 300\%$
Tensile Strength after aging	ASTM D570	$\geq 10$ Mpa(130°C,168h)
Dielectric Strength	IEC 60243	$\geq 20$ Kv/mm
Stress Cracking Resistance	ASMT D1693	No cracking
Volume Resistivity	IEC 60093	$\geq 1 \times 10^{14}$ Ωcm
Longitudinal Shrinkage	ASTM D2671	$\leq 10\%$
Water Absortion	ISO 62	$\leq 0,5\%$
Eccentricity	ASTM D2671	$\leq 30\%$