

FICHA TÉCNICA: MANTA TERMORRETRÁCTIL REPARACIÓN CABLES

CONTRACCION 3:1



REFERENCIA: MTR- medida

- Temperatura de trabajo: -40°C ~110°C
- Temperatura de contracción: 110°C ~200°C
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión
- Resistencia rayos UV y al agua
- Libre de halógenos.



Property	Test method	Standard Value
Tensile Strength	ASTM D 2671	≥17 Mpa
Elongation at Break	ASTM D 2671	≥500%
Tensile Strength after Aging	ASTM D 2671	≥14 Mpa (130°C, 168 hrs)
Elongation at Break after Aging	ASTM D 2671	≥400% (130°C, 168 hrs)
Dielectric Strength	IEC 60243	≥20 Kv/mm
Volume Resistivity	IEC 60093	≥10 ¹⁴ Ωcm
Longitudinal Shrinkage	ASTM D 2671	≤10%
Water Absorption	ISO 62	≤0.5%
Eccentricity	ASTM D 2671	≤30%